

# Technical Specifications

## PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO B1a (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP B1a (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE B1a (GL) Absorption d'eau < 0,5 %	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
<b>Características dimensionales</b> Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
<b>Absorción de agua</b> Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
<b>Resistencia a la flexión</b> Modulus of rupture Fuerza de rotura Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N / mm <sup>2</sup> > 1300 N	45 - 60 N/mm <sup>2</sup> 1800 - 2500 N
<b>Resistencia a la abrasión superficial</b> Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
<b>Dilatación térmica lineal</b> Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>Resistencia al choque térmico</b> Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
<b>Resistencia al cuarteo</b> Crazing resistance Résistance aux cassures	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
<b>Resistencia a la helada /</b> Frost resistance Résistance au gel /	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
<b>Resistencia química</b> Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
<b>Resistencia a las manchas</b> Resistance to stains Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
<b>Resistencia al deslizamiento</b> Slip Resistance Résistance au glissement	DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles