




















Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische eigenschaften		Norma Standard Norme Norm	Valori prescritti dalle norme EN 14411 - G International standards EN 14411 - G Valeurs prévues par les normes EN 14411 - G Internationale normwerte EN 14411 - G	Valori medi Average values Valeurs moyennes Durchschnittliche werte
	LATI Sides Cotes Seiten	EN ISO 10545-2	± 0,3% Max (± 1,0 mm max)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE Thickness Épaisseur Dicke	EN ISO 10545-2	± 5,0% Max (± 0,5 mm max)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	EN ISO 10545-2	± 0,3% Max (± 0,8 mm max)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ Rectangularity Perpendicularité Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	± 0,3% Max (± 1,5 mm max)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ Surface flatness Planéité de surface Ebenflächigkeit	EN ISO 10545-2	± 0,4% Max (± 1,8 mm max)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	6 mm S ≥ 1.100N R ≥ 45 N/mm ² (20x30 cm) 9 mm S ≥ 2.000N R ≥ 45 N/mm ² (60x60 cm) 20 mm S ≥ 12.500N R ≥ 50 N/mm ² (60x60 cm)
	RESISTENZA ALL'URTO Impact resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit	EN ISO 10545-5	Valore dichiarato Declared value	COR > 0,55
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value	< 7,1 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to thermal shocks Résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegen temperaturschwankungen	EN ISO 10545-9	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Pass according EN ISO 10545-1	CONFORME COMPLYING
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung	EN ISO 10545-10	Valore dichiarato Declared value	≤ 0,02 mm/m
	RESISTENZA AL CAVILLO Crazing resistance Résistance au tressailage Widerstand gegen glasurrisse	EN ISO 10545-11	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Pass according EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Pass according EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Resistance to chemicals Résistance à l'attaque chimique Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 10545-13	B MIN.	A*
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value	5*
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO Lead and cadmium discharge Perte de plomb et cadmium Abgabe von blei und cadmium	EN ISO 10545-15	Valore dichiarato Declared value	Pb < 0,1 mg/dm ² Cd < 0,01 mg/dm ²
	REAZIONE AL FUOCO Reaction to fire Reaction au feu Brandverhalten	-	Cl. A1 or A1fl(1)	A1/ A1fl
	SCIVOLOSITÀ Slip resistance Glissance Rutschwert	DIN EN 16165 - ANNEX A	-	A+B (Nat) A+B+C (AS - 20mm)
		DIN EN 16165 - ANNEX B	-	R10 (Nat) R11 (AS - 20mm)
		DIN EN 16165 - ANNEX C	Wet and Dry	PTV > 36 (NAT - AS - 20mm)
		ANSI A326.3	Wet and Dry	DCOF ≥ 0,50 (NAT - AS - 20mm)
		AS 4586:2013	-	> P2 (NAT) > P3 (AS - 20mm)
		BCR-TORTUS	-	μ > 0,45 (NAT - AS - 20mm)