













INTRICATE PORTORO SATIN



Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla - Complies with EN 14411 Appendix G Group Bla

Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla - Complies with ISO 13006 Appendix G Group Bla



Caratteristiche Features	Metodo di prova Test Method	Requisiti per dimensione nominale N \geq 15cm Required Value for N \geq 15cm		VCI standard
Lunghezza e Larghezza Length and width	EN ISO 10545 - 2	$\pm 0,3\%$	$\pm 1,0$ mm	Conforme Compliant
 Spessore Thickness	EN ISO 10545 - 2	$\pm 5\%$	$\pm 0,5$ mm	Conforme Compliant
 Rettilineità dei lati Straightness of sides	EN ISO 10545 - 2	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,8$ mm	Conforme Compliant
Ortogonalità dei lati Rectangularity	EN ISO 10545 - 2	$\pm 0,3\%$	$\pm 1,5$ mm	Conforme Compliant
 Planarità Flatness	EN ISO 10545 - 2	c.c $\pm 0,4\%$	c.c $\pm 1,8$ mm	Conforme Compliant
		e.c $\pm 0,4\%$	e.c $\pm 1,8$ mm	
		w. $\pm 0,4\%$	w. $\pm 1,8$ mm	
 Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545 - 3	$\leq 0,5\%$		Conforme Compliant
 Sforzo di rottura Breaking strength	EN ISO 10545 - 4	≥ 1.300 N (spess. $\geq 7,5$ mm)		Conforme Compliant
		≥ 700 N (spess. $< 7,5$ mm)		
 Modulo di rottura Modulus of rupture	EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ² (media)		Conforme Compliant
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	EN ISO 10545 - 7	Valore dichiarato Declared Value		PEI IV
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	EN ISO 10545 - 9	Prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1 Test passed according to EN ISO 10545 - 1		Conforme Compliant
 Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545 - 12	Prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1 Test passed according to EN ISO 10545 - 1		Conforme Compliant
 Reazione al fuoco Fire Resistance	\	A1 o A1FL		A1 - A1FL
 Resistenza alle macchie Stain Resistance	EN ISO 10545 - 14	Min classe 3	Agente verde in olio leggero Green staining agent in light oil	\
			Iodio, soluzione in alcool 13g/l Iodine solution in alcohol	\
			Olio di oliva Olive Oil	\
 Resistenza all'attacco chimico Chemical Resistance	EN ISO 10545 - 13	Min classe B	Prodotti chimici ad uso domestico e additivi per piscina Household chemicals and additives for swimming pools	\
			Acidi a bassa concentrazione Low-concentration acids	\
			Acidi ad alta concentrazione High-concentration acids	\

INTRICATE PORTORO SATIN



Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla - Complies with EN 14411 Appendix G Group Bla

Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla - Complies with ISO 13006 Appendix G Group Bla

Caratteristiche Features	Metodo di prova Test Method	Requisiti per dimensione nominale N \geq 15cm Required Value for N \geq 15cm	VCI standard
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 - ANNEX B	Valore dichiarato Declared Value	R9
	DIN EN 16165 - ANNEX A	Valore dichiarato Declared Value	/
	DIN EN 16165 - ANNEX C	Valore dichiarato Declared Value	/
	ANSI A 326 3	$\geq 0,42$	Conforme Compliant
 Stonalizzazione Shadeness	\	\	V3

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore **Black**

The values indicated in the table refer to the tests carried out on the colour **Black**

Rev.0 del 06/2025

TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T 416 413 9008
F 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 122
Troy, MI 48084
T 248 643 6520
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied
by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com
Website: www.cercantile.com